

modulari® STONE

lata gwarancji		10
zabezpieczenie powierzchni		Superguard®
klasyfikacja użytkowa	EN 649, EN 685	23/33/42
trudnozapałność	EN 13501-1	B _{fi} -s1
odporność na poślizg	EN 13893	DS
odporność na poślizg na mokro	DIN 51130	R10
grubość całkowita	EN ISO 24346	2,5 mm
grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,55 mm
ciężar całkowity	EN ISO 23997	4 059 g/m ²
rozmiar płytki	EN ISO 23342	32,9 x 65,9 cm
opakowanie desek	16 sztuk	3,47 m ²
odporność na ścieranie	EN 660-2	klasa T
wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343	<= 0,1 mm
stabilność rozmiarów	EN ISO 23999	<= 0,05 %
odporność na światło	EN ISO 105-B02	min 6
izolacja cieplna	EN ISO 12664	0,01 m ² K/W
odporność na plamy	EN ISO 26987	bardzo dobra
krzesła na rolkach	EN 425	odpowiednie
ogrzewanie podłogowe	EN 12524	odpowiednie, max 27°C

